

ESTUCO ESPECIAL

El ESTUCO ESPECIAL es un producto para aplanar muros dejando un acabado fino.

MATERIAS PRIMAS

- Cemento Portland Blanco
- Marmolinas Blancas
- Adhitivos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Para uso interior y exterior.
- Zarpea, afina y repele la humedad en un solo paso.
- Listo para usarse, sólo agregue agua.

SUPERFICIES DE COLOCACIÓN:

- Muros de tabique rojo, tabicón, block comprimido
- Tabiques o blocks cerámicos
- Revoques de cemento
- Mortero de cemento, cal
- Placas de cemento, concreto, etc.

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. El muro debe estar lo más nivelado posible para que el rendimiento del ESTUCO ESPECIAL sea el óptimo. Haga su muro cuidando de que quede nivelado y alineado a las traves y castillos.
2. Cuide que las juntas de pegado de tabique, block o ladrillo no se desborden.
3. En caso de que el muro ya este hecho y tenga irregularidades, quítelas o resánelas.
4. Asegúrese de que la superficie esté firme, sólida, estable y limpia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

1. En un recipiente agregue de 4 a 4.5 litros de agua limpia e incorpore un bulto de ESTUCO ESPECIAL UNIRAMIC de 20 Kg.
2. Mezcle hasta tener una pasta suave y libre de grumos.
3. Deje reposar por 10 minutos y aplique.

APLICACIÓN

1. Con una llana aplique el material con un grosor máximo de 3mm.
 2. Presione el material para que no queden burbujas de aire.
 3. Permita secar y aplique una segunda mano para afinar, usando una esponja o flota.
- Es posible realizar algunas texturas con ESTUCO ESPECIAL.
 - En caso de aplicar una sola capa, ésta no debe ser mayor a 6mm.
 - NO aplicar a temperaturas menores de 4 C° ni mayores de 40 C°



RENDIMIENTO:

De acuerdo a los espesores de aplicación recomendados:

ESTUCO ESPECIAL UNIRAMIC :	Rinde aprox. de 2.5 a 5 m ² por saco de 20 kg, depende el grosor de la capa de 3 a 6mm como máximo.
-----------------------------------	--

Su rendimiento podrá variar dependiendo de las condiciones de aplicación, nivelación y rugosidad del sustrato, así como del espesor de la capa aplicada y el acabado final que se dé.

GARANTÍA:

EL ESTUCO ESPECIAL UNIRAMIC está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y aún así hay factores sobre los que el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar; por lo que no hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón este producto resulta defectuoso nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual del producto.



DATOS TÉCNICOS

RENDIMIENTO PROMEDIO:	2.5 a 5 m ² por saco de 20 kg con grosor de capa de 3 a 6 mm
COLOR:	Blanco
PRESENTACIÓN:	Saco de 20 KG
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses en lugar seco en su empaque original
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	Entre 6 y 39 grados centígrados.
TIEMPO DE SECADO:	30 min en clima seco