

BOQUILLA CON ARENA



Descripción del producto:

Boquilla elaborada a base de cemento Portland, arena seleccionada, polímeros y resinas que mejoran su desempeño y resistencia. Está diseñada para el relleno de juntas con espesores de 3 a 12 mm, adaptándose a las variaciones dimensionales de las piezas instaladas. Su formulación de baja absorción de agua contribuye a conservar el color original de las juntas por más tiempo, ofreciendo un acabado uniforme, resistente y duradero.

Características:

- Gran durabilidad
- Resistencia al desgaste
- Curado rápido
- Color uniforme.

Usos: Para aplicarse en juntas de losetas esmaltadas o pulidas, mármol y piedra natural en instalaciones de pisos y pared tanto interiores como exteriores de tráficos ligeros a intensos.

Mezclado:

Mezcle un saco de 10 kg de boquilla con aproximadamente 2 litros de agua potable, limpia y templada. Agite hasta obtener una mezcla homogénea, de consistencia suave y cremosa. Deje reposar durante 5 minutos y vuelva a mezclar antes de su aplicación.

Evite agregar un exceso de agua, ya que puede afectar las propiedades del producto, disminuyendo su resistencia, adherencia y uniformidad de color, además de favorecer la aparición de grietas y cavidades.

Una vez preparada, la mezcla cuenta con una vida útil aproximada de 2 horas dentro del recipiente, considerando una temperatura ambiente de 21 °C a 25 °C. Este tiempo puede variar según las condiciones climáticas y la temperatura del entorno.

BOQUILLA CON ARENA



Aplicación:

- Limpie la superficie y humedezca las juntas con agua limpia, evitando dejar agua estancada. Con una llana de hule rígido inclinada aproximadamente a 45°, aplique la boquilla en dirección diagonal a las juntas, ejerciendo presión para asegurar su llenado completo.
- Una vez rellenas las juntas, retire el exceso de material sosteniendo la llana a un ángulo de 90° respecto a la superficie. Aplique únicamente la cantidad de boquilla que pueda limpiarse en un periodo aproximado de 30 minutos.
- Cuando el material haya adquirido firmeza inicial, realice la limpieza con una esponja ligeramente húmeda, aplicando una presión suave y movimientos circulares. Enjuague la esponja y cambie el agua con frecuencia para evitar residuos sobre la superficie.
- Si se requiere, utilice herramientas de acabado para perfilar las juntas y obtener la apariencia deseada. Evite emplear cantidades excesivas de agua durante la limpieza, ya que esto puede alterar el tono final de la boquilla.

Curado:

El tiempo de curado de la boquilla puede variar en función de la temperatura ambiente, las condiciones del sustrato y la humedad relativa. Se recomienda esperar entre 12 y 24 horas para permitir el fraguado inicial del material. Transcurrido este periodo, mantenga las juntas húmedas durante tres días mediante la aplicación de agua limpia, templada y con bajo contenido de sales, con el fin de favorecer un curado adecuado y el óptimo desarrollo de sus propiedades.

Rendimiento:

En promedio, un saco de 5 kg de Boquilla sin Arena, rinde de 13 a 20 m². Además del formato de las piezas y el espesor de la boquilla, el rendimiento puede variar también por las condiciones de trabajo y las prácticas de instalación.

BOQUILLA CON ARENA



Precauciones:

- Este producto contiene cemento Portland.
- Utilice equipo de protección personal adecuado durante su manipulación.
- Lávese las manos después de usar el producto.
- Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y solicite atención médica.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No debe instalarse cuando la superficie presenta una temperatura ambiente inferior a 10°C o superior a 38°C

Contenido: 10 KG al envasar	Tipo de uso: interior y exterior
Color: 12 colores diferentes	Tiempo de almacenaje: 6 meses

Colores:

