

— JUNTEADOR · BASE CEMENTO

Boquilla sin Arena

Para emboquillar pisos cerámicos, azulejos rectificados y porcelanatos

Boquilla elaborada con cemento Portland, agregados minerales y aditivos químicos, disponible en una amplia gama de colores. Diseñada para rellenar juntas de **hasta 3 mm** de ancho, adaptándose a las variaciones dimensionales de las piezas. Su baja absorción de agua ayuda a mantener el color original por más tiempo, con un acabado uniforme y duradero.



CARACTERÍSTICAS

01

Gran durabilidad

02

Resistencia al desgaste

03

Curado rápido

04

Color uniforme

USOS

Diseñada para el relleno de juntas en losetas cerámicas esmaltadas y pulidas, mármol, piedra natural y pisos rectificados. Apta para pisos y muros, en interiores y exteriores, soportando tránsito ligero, moderado e intenso.

Cerámica esmaltada y pulida

Mármol y piedra natural

Pisos rectificados y porcelanatos

Juntas de hasta 3 mm

MEZCLADO

Agregue de **1.7 a 2.3 litros de agua** hasta obtener la mezcla deseada. Deje reposar **5 a 10 minutos** y bata nuevamente para lograr la consistencia adecuada. Importante: **no vuelva a agregar agua**, ya que debilita el producto y afecta su color.

RENDIMIENTO

13 – 20 m²

por saco de 5 kg*

*Varía según formato de la pieza, espesor de junta, condiciones de trabajo y prácticas de instalación.

APLICACIÓN

- 1 Limpie la superficie y humedezca las juntas con agua limpia, evitando dejar agua estancada.
- 2 Con una llana de hule rígido inclinada a ~45°, aplique en dirección diagonal a las juntas, ejerciendo presión para asegurar su llenado completo. Luego sostenga la llana a 90° para retirar el exceso.

- 3 Aplique solo la cantidad que pueda limpiarse en $\approx$ 30 minutos.
- 4 Cuando el material comience a endurecer, limpie con esponja ligeramente húmeda y movimientos circulares. Enjuague y cambie el agua con frecuencia para un acabado uniforme y libre de residuos.

CURADO

Espere entre **12 y 24 horas** para el fraguado inicial. Después, mantenga las juntas húmedas durante **tres días** con agua limpia, templada y baja en sales, para favorecer un curado adecuado y el óptimo desarrollo de sus propiedades.

COLORES DISPONIBLES 11 tonos

Tonos de referencia; el color final puede variar según la pieza, el lote y las condiciones de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN

5 kg

TIPO DE USO

Interior y exterior

COLOR

11 colores

ALMACENAJE

6 meses (lugar seco)**PRECAUCIONES**

- ! Contiene cemento Portland. Use equipo de protección personal adecuado.
- ! Lávese las manos después de usar el producto.
- ! Evite contacto con ojos y piel. Si hay contacto con los ojos, enjuague con abundante agua 15 min y busque atención médica.
- ! Mantenga fuera del alcance de los niños. No instale con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 38 °C.