

— ESTUCO · ACABADO FINO

Estuconstructor

Estuco a base de cemento portland blanco

Producto elaborado a base de cemento portland blanco, especialmente formulado para aplicaciones en obra que requieren un acabado uniforme y de alta calidad en fachadas y superficies interiores. Su composición, enriquecida con aditivos químicos y agregados de granulometría controlada, proporciona excelente trabajabilidad, fácil aplicación y un acabado fino.



CARACTERÍSTICAS

01

Gran durabilidad

02

Zarpea, afina y repela la humedad

03

Curado rápido

SUPERFICIES DE COLOCACIÓN

- Muros de tabique rojo, tabicón, block comprimido
- Tabiques o blocks cerámicos
- Revoque de cemento
- Mortero de cemento / cal
- Placas de cemento, concreto

MATERIAS PRIMAS

- Cemento portland blanco
- Marmolinas blancas
- Aditivos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1 Verifique que el muro se encuentre nivelado, alineado y a plomo, ya que esto permitirá obtener un mejor rendimiento y un acabado uniforme con Estuconstructor Uniramic.
- 2 Durante la construcción del muro, evite que el mortero de las juntas entre tabiques, blocks o ladrillos sobresalga de la superficie.
- 3 Si el muro presenta irregularidades, protuberancias o cavidades, elimínelas o repárelas previamente para obtener una superficie uniforme.
- 4 Asegúrese de que el sustrato sea resistente, estable y esté completamente limpio, libre de polvo, partículas sueltas, grasa, aceites, pintura o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.

APLICACIÓN

Asegúrese de que la superficie esté limpia, firme y libre de polvo, grasa, pintura, salitre, eflorescencias o cualquier contaminante que afecte la adherencia. En sustratos con alta absorción o muy secos, humedezca ligeramente de forma uniforme, evitando agua estancada.

Aplique con llana lisa, extendiendo primero una capa delgada para favorecer el anclaje. Luego aplique una segunda capa hasta un espesor final aproximado de **2 a 3 mm**, distribuyendo el material de manera uniforme para un acabado continuo y de alta calidad.

Permite crear texturas

Una sola capa: máx. 6 mm

Aplicar entre 10 °C y 38 °C

MEZCLADO

Agregue aprox. **5 litros de agua limpia** por cada saco y mezcle de forma continua hasta obtener una pasta homogénea y espesa. Deje reposar **5 minutos** para hidratar los componentes y activar los aditivos; luego vuelva a mezclar sin añadir más agua. El producto estará listo para aplicar.

RENDIMIENTO

4 – 4.5 m²

por saco de 25 kg*

*Varía según nivelación, rugosidad del sustrato, espesor de capa y acabado final.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN

25 kg

TIPO DE USO

Interior y exterior

COLOR

Blanco

TIEMPO ABIERTO

30 min

TIEMPO DE FRAGUADO

24 hrs

ALMACENAJE

12 meses (lugar seco)

RECOMENDACIONES

1. Mantenga siempre la misma proporción de agua y tiempo de mezclado para asegurar consistencia y desempeño uniformes.
2. Complete la aplicación en superficies continuas, sin interrupciones, para evitar diferencias de tonalidad.
3. No aplique sobre superficies pintadas; elimine la pintura por raspado o desbaste hasta exponer sustrato firme.
4. Use producto del mismo lote en un mismo muro para mantener la uniformidad del color.
5. Almacene en su envase original, bajo techo, en lugar seco y protegido de la intemperie.
6. Utilice el producto dentro de los 12 meses posteriores a su fecha de fabricación.

PRECAUCIONES

- ! Utilice equipo de protección personal adecuado y lávese las manos después de usar el producto.
- ! Evite contacto con ojos y piel. Si hay contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante al menos 15 min y busque atención médica.
- ! Mantenga fuera del alcance de los niños.
- ! No instale con temperatura de superficie inferior a 10 °C ni superior a 38 °C.