

— ADHESIVO · BASE CEMENTO

Pegaporcelánico

Reforzado para pisos porcelánicos y porcelanatos de nula absorción

Adhesivo base de cemento Portland gris o blanco, formulado con polímeros que mejoran sus propiedades físicas, de adherencia y desempeño. Diseñado para la instalación de todo tipo de recubrimientos cerámicos y reforzado para la colocación de pisos porcelánicos y porcelanatos, proporcionando una unión resistente, duradera y de alto rendimiento.



CARACTERÍSTICAS

01

Gran durabilidad

02

Resistencia al desgaste

03

Curado rápido

04

Color uniforme

USOS Y SUSTRATOS

Especialmente formulado para instalar recubrimientos cerámicos de baja o nula absorción de agua: cerámica de cuerpo rojo, porcelánicos y porcelanatos. Aplicable sobre sustratos convencionales, ofreciendo excelente adherencia y desempeño.

Concreto sin pulir

Enjarres y aplanados de cemento

Block · ladrillo · tabique

Paneles de cemento y yeso

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1 Verifique que el sustrato esté nivelado, estructuralmente estable, limpio, seco y libre de deflexiones que puedan afectar la instalación.
- 2 Elimine residuos de aceite, grasa, ceras, barnices, jabón, selladores, desmoldantes y cualquier contaminante. En concreto, verifique que no existan sales ni fosfatos.
- 3 El concreto debe tener un curado mínimo de 14 días (preferentemente 28) y una superficie porosa. Se recomienda un acabado rugoso o cepillado para mejor adherencia.
- 4 Prueba de absorción: rocíe agua en varios puntos. Si se absorbe, el sustrato es adecuado; si permanece encima, puede haber contaminantes o concreto excesivamente pulido.

APLICACIÓN

Use una llana dentada del tamaño adecuado para una cobertura del **100 %**. Extienda una capa inicial con el lado liso a ~45° para que el adhesivo penetre en las irregularidades; luego peine con el lado dentado formando surcos uniformes en una sola dirección.

Coloque la loseta, presione firmemente y ajústela con movimientos perpendiculares a los surcos; golpee suavemente con mazo de hule. Espesor final del adhesivo: **3 mm mínimo a 10 mm máximo**. Verifique la cobertura levantando una loseta recién instalada.

Doble encolado en piezas > 40 × 40 cm

No extienda más de lo cubrible en 15 min

Vida útil de la mezcla: 2 hrs

MEZCLADO

Mezcle un saco de 20 kg con aprox. **5 a 6 litros de agua limpia y templada** hasta obtener una mezcla homogénea, suave y fácil de aplicar. Deje reposar **5–10 minutos** y vuelva a mezclar. Remueva ocasionalmente durante el uso y **no agregue agua adicional** una vez preparada.

RENDIMIENTO

4 m²

por saco de 20 kg*

*Varía según sustrato, tamaño de loseta, llana utilizada y espesor de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN

20 kg

TIPO DE USO

Interior y exterior

COLOR

Gris y Blanco

TIEMPO ABIERTO

30 min

FRAGUADO

24 hrs

ALMACENAJE

12 meses (lugar seco)

FRAGUADO Y NOTAS

1. Deje secar la instalación 24 horas antes de emboquillar o dar tránsito (varía según condiciones ambientales).
2. El adhesivo debe cubrir esquinas y bordes de la pieza para evitar huecos, desprendimientos o fracturas.
3. Si se forma película seca, vuelva a peinar el adhesivo; si perdió adherencia, retírelo y aplique material fresco.
4. Almacene en su envase original, bajo techo y en lugar seco, protegido de la humedad.

PRECAUCIONES

- ! Utilice equipo de protección personal adecuado y lávese las manos después de usar el producto.
- ! Evite contacto con ojos y piel. Si hay contacto con los ojos, enjuague con abundante agua 15 min y busque atención médica.
- ! Mantenga fuera del alcance de los niños.
- ! No instale con temperatura de superficie inferior a 10 °C ni superior a 38 °C.