

— ADHESIVO · BASE CEMENTO

Pegazulejo

Adhesivo para colocación de azulejos, mármol y pisos — media y baja absorción

Adhesivo multiusos reforzado para la colocación de todo tipo de pisos y azulejos, recubrimientos cerámicos, naturales o pétreos de alta, media y baja absorción de humedad. Superficie recomendada: firmes de concreto.



RENDIMIENTO

3 – 4 m² / saco

TIEMPO ABIERTO

20 min

RESIST. COMPRESIÓN

>180 kg/cm² · 28 d

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de preparar la mezcla, acondicione la superficie: debe ser resistente, dimensionalmente estable, estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier impureza que inhiba la adherencia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- 1 Vacíe de **5 a 6 litros de agua limpia** en un recipiente.
- 2 Agregue un bulto de adhesivo y revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea.
- 3 Deje reposar la mezcla **15 minutos**.
- 4 Mezcle nuevamente y quedará lista para su aplicación.

PROPORCIÓN

5 – 6 L

de agua por saco de 20 kg

Reposar 15 min y remezclar antes de aplicar.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- 1 Aplique una capa de **~3 mm** con la parte lisa de una llana dentada, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar en los próximos 20 minutos (según temperatura y humedad).
- 2 Sin inclinar demasiado la sección dentada, haga surcos horizontales sobre el adhesivo recién aplicado, evitando el rayado en forma de abanico.
- 3 Coloque las piezas moviéndolas en sentido perpendicular al rayado y golpéelas levemente con el mango de la llana para asegurar el contacto.
- 4 Verifique la nivelación. Siente las piezas hasta lograr un área de contacto del **85 % en interiores** y **95 % en exteriores**.

El curado mínimo se obtiene de **12 a 24 horas**, según la temperatura ambiente. El emboquillado deberá realizarse **24 a 48 horas** después. Utilice juntador Boquilla Uniramic.

LIMITACIONES

Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como laja o mármol verde, porcelánicos y azulejos o pisos vidriados, consulte a un vendedor de Uniramic de San Luis para una mejor asistencia técnica.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN

Saco de 20 kg

COLOR

Blanco

TEMP. DE APLICACIÓN

6 – 39 °C

ALMACENAJE

6 meses (lugar seco)

RESIST. A COMPRESIÓN

>180 kg/cm² (28 d)

RENDIMIENTO

3 – 4 m² / saco

RESISTENCIA AL CORTE

Losetas de alta absorción (%Abs. de agua > 7 %): **26 kg/cm²**. Losetas de baja absorción (%Abs. > 0.5 y ≥ 2.5 %): **20 kg/cm²**.

PRECAUCIONES

- ! Lávese las manos después de utilizarlo.
- ! Evite el contacto con los ojos. Si ocurre, lave con agua corriente y consulte al médico de inmediato.
- ! No se deje al alcance de los niños.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por pérdidas o daños ocasionados por la aplicación del producto si no se lleva a cabo conforme a las instrucciones del empaque o por un uso diferente al descrito. El usuario debe confirmar que el producto es adecuado para el uso que pretende y asume la responsabilidad de los riesgos derivados de una aplicación distinta a la especificada.